

# HAVOLIM

Mjukfog i valfri kulör

Glasklar  
limfog

**Produktbeskrivning:** HAVOLIM är ett glasklart, elastiskt och nästan luktfritt MS-Polymerlim och fog.

**Användningsområden:** Havolim har ett väldigt brett användningsområde. Efter härdning är HAVOLIM fortfarande elastiskt och kan därför användas för limningar av såväl statiska som vibrerande konstruktioner. HAVOLIM kan t.ex. användas för limningar av lister, fönsterbänkar, plattor, panel etc.

**Vidhäftning:** HAVOLIM fäster på så gott som alla vanliga material. Fogningsytan måste vara ren och torr, fri från vax och fetter.

HAVOLIM är övermålningsbart i enlighet med DIN 52452, del 4. På grund av de många färgprodukter som förekommer rekommenderas dock egna test innan fogning påbörjas.

**Applicerings temperatur:**  
+5 °C – +40 °C

**Temperaturbeständighet:**  
ca -40°C – +90 °C

**Hudbildningstid:**  
(23 °C/50 % rel. luftfukt.)  
ca 4 minuter

**Härdning:** (23 °C/50 % rel. luftfukt.)  
ca 24 h

**Shore A-hårdhet enligt DIN 53505:**  
42



+5 °C –  
+40 °C



310 ml

[www.mmprofessional.se](http://www.mmprofessional.se)